

ГОСТ 23886-91

Группа В53

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**ЛИСТЫ И ПЛИТЫ КАДМИЕВЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**CADMIUM SHEETS AND PLATES.  
SPECIFICATIONS**

ОКП 18 3210

Дата введения 1992-01-01

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О.М.Лейбов, канд. техн. наук; В.В.Гузеева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета по управлению качеством продукции и стандартам от 06.05.91 N 633

3. ВЗАМЕН ГОСТ 23886-79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 166-89	3.2
ГОСТ 427-75	3.3
ГОСТ 1467-77	1.3.1
ГОСТ 2991-85	1.5.1
ГОСТ 3282-74	1.5.1
ГОСТ 3560-73	1.5.1
ГОСТ 6507-90	3.2
ГОСТ 7502-89	3.3
ГОСТ 8828-89	1.5.1
ГОСТ 9557-87	1.5.1
ГОСТ 11701-85	3.5

ГОСТ 12072.0-79 - ГОСТ 12072.8-79	3.6
ГОСТ 14192-77	1.4.2
ГОСТ 15102-75	1.5.1
ГОСТ 15846-79	1.5.1
ГОСТ 17262.1-78	3.6
ГОСТ 18477-79	1.5.1
ГОСТ 21140-88	1.5.1
ГОСТ 21650-76	1.5.1
ГОСТ 23238-78	1.5.1
ГОСТ 24047-80	3.5
ГОСТ 24231-80	3.6
ГОСТ 24597-81	1.5.1
ГОСТ 26653-85	1.5.1
ГОСТ 26663-85	1.5.1
ГОСТ 26838-86	1.5.1
ГОСТ 26887-86	3.4

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные и горячекатаные листы и литые плиты, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности.

Требования пп.1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5, 4.1 и разд.2 и 3 являются обязательными.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Листы и плиты изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Размеры листов и плит и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в таблице.


мм

Вид изделия	Толщина	Ширина	Длина	Предельные отклонения		
				по толщине	по ширине	по длине
Листы	0,10	300-500 (кратная 50)	400-1000 (кратная 50)	-0,04	-5	-15
	0,20			-0,06		
	0,30			-0,06		

	0,40			-0,06	
	0,50			-0,08	
	0,60			-0,08	
	0,70	400-600 (кратная 50)	500-1500 (кратная 100)	-0,08	
	0,80				
	1,0			-0,12	
	1,2			-0,14	
	1,5			-0,16	
	1,8			-0,18	
	2,0			-0,18	
	8,0	200	500	-0,8	-10
	15,0	100	800	-1,4	
Плиты	40,0	250	550	-10	-15

Примечание. Допускается изготовление листов меньших размеров, но не менее 100 мм по ширине и 200 мм по длине в количестве до 20% от массы партии.

Условные обозначения листов и плит проставляются по схеме:



при следующих сокращениях:

способ изготовления:

холоднокатаный - Д;

горячекатаный - Г;

литая плита - Л;

длина:

кратная мерной - КД;

немерная - НД.

Вместо отсутствующего показателя ставится знак "X".

Примеры условных обозначений:

Лист холоднокатаный, размером 0,5х300 мм, длиной, кратной 100 мм, из кадмия марки Кд0:

*Лист ДПРХХ 0,5х300 КД 100 Кд0* ГОСТ 23886-91

Плита литая, размером 40х250х550 мм мерной длины из кадмия марки Кд1:

*Плита ЛПРХХ 40х250х550 Кд1* ГОСТ 23886-91

### 1.3. Характеристики

1.3.1. Листы и плиты изготовляют из кадмия марок Кд0 и Кд1 с химическим составом по ГОСТ 1467\*.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1467-93. - Примечание изготовителя базы данных.

1.3.2. Листы и плиты изготовляют без термической обработки. Плиты изготовляют литыми, листы толщиной 8,0 и 15,0 мм - горячекатаными.

1.3.3. Листы должны быть ровно обрезаны. Плиты изготовляют необрезанными.

1.3.4. Поверхность листов и плит должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр.

#### 1.3.5. Характеристики

1.3.5.1. Толщина, ширина и длина листов и плит и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в таблице.

1.3.5.2. На поверхности не допускаются дефекты, влияющие на использование листов и плит по назначению и выводящие листы и плиты при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

На поверхности листов допускаются следы технологической смазки. Цвет следов технологической смазки и окисных плен не регламентируется.

1.3.5.3. Косина реза не должна превышать предельные отклонения по ширине и длине. Листы и плиты не должны иметь значительных заусенцев.

#### 1.3.6. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя

1.3.6.1. Механические свойства холоднокатаных листов толщиной 0,1 мм должны соответствовать:

временное сопротивление - не менее 76 МПа (8 кгс/мм<sup>2</sup>);

относительное удлинение - не менее 10%.

1.3.6.2. Требования к качеству поверхности устанавливают по образцам, утвержденным в установленном порядке.

#### 1.3.7. Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию потребителя и изготовителя

1.3.7.1. Листы и плиты могут быть изготовлены промежуточных размеров по толщине с предельными отклонениями для следующего большего размера, приведенного в таблице.

1.3.7.2. Листы и плиты могут быть изготовлены других размеров по ширине и длине, при этом предельные отклонения по ширине и длине и требования к качеству поверхности по согласованию сторон.

1.3.7.3. Листы и плиты могут быть изготовлены с требованиями к качеству кромки и косине реза, отличающимися от указанных в п.1.3.5.3, при этом механические свойства - по согласованию сторон.

#### 1.4. Маркировка

1.4.1. На конце каждого листа (плиты) должны быть выбиты или нанесены краской, не смываемой водой:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

марка кадмия;

толщина;

штамп технического контроля.

1.4.2. Транспортная маркировка грузовых мест должна соответствовать ГОСТ 14192\*.

---

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14192-96. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4.3. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упаковочный лист, в котором указывают:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

марку кадмия;

толщину;

штамп технического контроля;

номер партии.

#### 1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка должна обеспечивать защиту листов (плит) от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ.

Листы (плиты) упаковывают в ящики по ГОСТ 2991 типа I-III или другие ящики по нормативно-технической документации с размерами по ГОСТ 21140 и нормам механической прочности по ГОСТ 26838, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой марки Б или В по ГОСТ 8828.

Допускается отгрузка листов и плит в контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 15102 без упаковки в ящики. Подготовка продукции к перевозке морским транспортом - по ГОСТ 26653\*.

---

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 26653-90. - Примечание изготовителя базы данных.

Упаковка продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы - по ГОСТ 15846\*.

---

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 15846-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Укрупнение грузовых мест проводят в транспортные пакеты в соответствии с ГОСТ 24597.

В качестве средств формирования пакета применяют:

ленты по ГОСТ 3560;

проволоку по ГОСТ 3282;

поддоны по ГОСТ 9557

и другие способы и средства формирования пакетов по нормативно-технической документации с учетом требований ГОСТ 26663, ГОСТ 24597, ГОСТ 21650 и ГОСТ 23238.

Масса грузового места в крытых вагонах не должна превышать 1250 кг.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Листы и плиты принимают партиями. Партия должна состоять из листов или плит одной марки металла, одного размера по толщине и оформлена одним документом о качестве, в котором содержится:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение листа (плиты);

результаты испытаний;

номер партии;

масса нетто партии;

количество грузовых мест.

2.2. Контролю внешнего вида и размеров должен быть подвергнут каждый лист и каждая плита.

2.3. Допускается изготовителю контроль качества поверхности и размеров листов (плит) проводить в процессе изготовления при условии обеспечения соответствия качества листов (плит) требованиям настоящего стандарта.

2.4. Для определения химического состава отбирают один лист или одну плиту от партии.

Допускается на предприятии-изготовителе отбор проб проводить от расплавленного металла.

2.5. Для испытаний на растяжение отбирают три листа от партии.

2.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по пп.2.4 и 2.5 по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Осмотр поверхности листов (плит) проводят без применения увеличительных приборов.

3.2. Толщину листов (плит) размером до 15 мм измеряют микрометром по ГОСТ 6507, плит размером 40 мм - штангенциркулем по ГОСТ 166. Толщину измеряют на расстоянии не менее 100 мм от конца и 15 мм от кромки.

3.3. Ширину листа (плиты) измеряют линейкой по ГОСТ 427, длину - рулеткой по ГОСТ 7502\*.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы

данных. 3.4. Косину реза листа (плиты) проверяют по ГОСТ 26887.

3.5. Для испытаний на растяжение от каждого отобранного листа (плиты) вырезают по одному образцу. Отбор образцов для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 11701.

3.6. Для анализа химического состава от каждого отобранного листа (плиты) вырезают по одному образцу по ГОСТ 24231.

Анализ химического состава листов (плит) проводят по ГОСТ 12072.0 - ГОСТ 12072.8 и ГОСТ 17262.1. Допускается проводить химический анализ другими ускоренными методами, не уступающими по точности указанным.

3.7. Допускается применять статистические методы контроля толщины, ширины, длины, качества поверхности и механических свойств листов (плит).

3.8. Допускается изготовителю применять другие методы испытаний и средств измерения, обеспечивающие необходимую точность. При возникновении разногласий в определении показателя контроль проводят по методам, указанным в стандарте.

#### **4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Листы и плиты транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, мелкими или повагонными отправками.

4.2. Листы и плиты должны храниться в крытых помещениях. При транспортировании и хранении листы и плиты должны быть защищены от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ. При соблюдении этих условий свойства анодов не меняются.

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1991